



Fosfamix

Fosfatointiaine



Rautafosfatointiaine suihkutuskäsittelyihin sekä alumiini- ja sinkkipintojen rasvanpoistoon. Muodostaa tasaisen jopa 1,4 g/m² fosfaattikerroksen maalin tartuntapinnoitteeksi.

Käyttökohteet

Teräsmetalleille ennen maalausta tehtävään rautafosfatointiin suihkukäsittelyissä. Soveltuu myös alumiinin sekä sinkittyjen materiaalien rasvanpoistopesuihin.

Tuoteominaisuudet

Fosfamix muodostaa rautametallien pintaan tasaisen jopa 1,4 g/m² fosfaattikerroksen, joka muodostaa maalille hyvän tartuntapohjan ja toimii samalla korroosionestovälipinnoitteena. Parhaan lopputuloksen saavuttaa huolellisella esipesulla, ohjeiden mukaisilla prosessi olosuhteilla sekä välittömällä huuhtelulla käsittelyn jälkeen.

Käyttö- ja annostusohje

Annostus: 1 – 2 %
Käsittelyaika: 1 – 3 min/käsittelyvaihe
Käyttölämpötila: 40 – 70 °C
Käyttöliuoksen pH n. 3,5 – 5,5

Huomioitavaa

Fosfamix käyttökyvyllä on hyvin voimakas öljynerotuskyky. Suositellaan öljynerottimen säännöllistä käyttöä

Koostumus

Tehoaine

Natriumfosfaattia	15 - 30 %
Fosforihappoa	5 - 15 %
Anionisia tensidejä	< 5 %
Ionittomia tensidejä	< 5 %

Valmistusmaa

SUOMI

Pakkauskoko / Tuotekoodi

Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN
1 x 20 l	423465	6417964481273
1 x 200 l	423469	6417964481280

Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.com tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.